

Таблица

Обозначение стойки	Объем бетона, м	Класс бетона	Пределный момент, кН·м (тс·м)		Масса изделия		
			по прочности	по образованию трещин			
1	2	3	4	5	6		
СК26.1—1.1	2,5	В40	462,1 (47,12)	130,9 (13,34)	6821		
СК26.1—1.2			465,6 (47,47)	154,2 (15,72)	6757		
СК26.1—1.5			409,5 (41,75)	211,0 (21,51)	6750		
СК26.1—1.4			422,8 (43,11)	108,2 (11,03)	6752		
СК26.1—1.3			458,7 (46,77)	163,9 (16,71)	6733		
СК26.1—2.1			462,1 (47,12)	130,9 (13,34)	6849		
СК26.1—2.2			465,6 (47,47)	154,2 (15,72)	6804		
СК26.1—2.5			409,5 (41,75)	211,0 (21,51)	6770		
СК26.1—2.4			422,8 (43,11)	108,2 (11,03)	6735		
СК26.1—2.3			458,7 (46,77)	163,9 (16,71)	6712		
СК26.1—3.1			531,5 (54,19)	125,4 (12,78)	6992		
СК26.1—3.4			516,7 (52,68)	151,0 (15,39)	6801		
СК26.1—3.3			523,4 (53,37)	157,2 (16,02)	6796		
СК26.1—4.1			423,1 (43,14)	170,3 (17,36)	6860		
СК26.1—5.1			577,8 (58,91)	121,6 (12,39)	6997		
СК22.1—1.1	1,9	В30	264,8 (27,00)	111,2 (11,33)	4819		
СК22.1—1.2		В40	270,2 (27,55)	121,1 (12,35)	4765		
СК22.1—2.1		В30	326,0 (33,24)	108,6 (11,07)	4847		
СК22.1—2.2		В40	329,5 (33,59)	137,0 (13,97)	4816		
СК22.1—3.1		В30	215,3 (21,95)	99,3 (10,12)	4809		
СК22.1—3.2	1,8	В30	212,1 (21,63)	93,4 (9,52)	4526		
СК26.1—6.1	2,5	В40	453,2 (46,21)	188,8 (19,25)	6910		
СК26.1—6.2	2,5	В40	437,1 (44,57)	210,5 (21,46)	6883		
СК26.2—1.1			452,3 (46,12)	188,7 (19,24)	6952		
СК26.2—1.2	2,3	В40	430,8 (43,92)	159,1 (16,22)	6848		
СК22.2—1.1			525,1 (53,54)	200,0 (20,39)	6418		
СК22.2—1.2			502,2 (51,21)	207,9 (21,19)	6334		
СК22.3—1.1	2,2	В40	296,4 (30,22)	92,8 (9,46)	6086		
			334,5 (34,11)	154,8 (15,78)			
СК22.3—1.2	2,5	В40	293,9 (29,97)	92,5 (9,43)	6066		
			368,5 (37,57)	180,7 (18,43)			
СК26.1—1.0			2,5	В40	457,7 (46,67)	105,9 (10,80)	6896
СК26.1—2.0					457,7 (46,67)	105,9 (10,80)	6929
СК26.1—3.0					540,3 (55,09)	100,0 (10,20)	7054
СК26.1—4.0	415,5 (42,36)	153,0 (15,60)			6933		
СК22.1—1.0	1,9	В30	267,0 (27,22)	89,5 (9,13)	5027		
СК22.1—2.0			339,3 (34,59)	86,3 (8,80)	5332		
СК22.1—3.0			212,3 (21,65)	93,6 (9,54)	4995		